

509

LANKO STANDARD



LES + PRODUIT

- ▶ Formats usuels : jusqu'à 2 000 cm²
- ▶ Application en murs et sols intérieurs
- ▶ Gris et blanc

DOSAGE EN EAU

- ▶ 6 à 6,5 litres

CONSOMMATION

- ▶ 3 à 6 kg/m² (voir tableau)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Conforme à la Norme NF EN 12004

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg
- ▶ Palette de 48 sacs de 25 kg (1,2 tonne)

CONSERVATION

- ▶ 12 mois
emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.P. fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La société MORTERO SPA assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2017

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.mortero-dz.com

MORTERO SPA - Arrière port - Bejaia 0600
Tél. (213) 034 16 80 27
Renseignements techniques : 0 555 613 960

Fabriqué en Algérie par



**CERTIFIÉ
CNERIB**

DESCRIPTION

- Mortier-colle destiné à la pose de revêtements céramiques, à forte porosité formats jusqu'à 2 000 cm²

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs
 - **SUPPORTS EXCLUS**
 - Supports à base de bois, de fibre-ciment, de peinture, de métal
 - Enduit pelliculaire ≤ 3 mm
 - Plancher chauffant et mur béton
- Cf : Guide de choix

CARACTÉRISTIQUES

- Présentation : poudre blanche
- Densité apparente de la poudre 1,4±0,1
- pH : 12±1
- Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES (1)

- Temps ouvert : 20 min environ
- Temps d'ajustabilité : 20 min environ
- Temps de vie en auge : 1h 30 environ
- Délai de mise en circulation : 24h environ
- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 0,5
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 0,5
- Adhérence après cycles gels/dégels (MPa) : ≥ 0,5
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 0,5
- Résistance aux températures - 20°C + 80°C

MISE EN ŒUVRE

- Se référer aux Normes DTU, CPT et Guides rénovation du CSTB en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Planéité de 5 mm sous la règle de 2 m.
- Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité, ni être gelés.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de 509 LANKO STANDARD avec 5,5 à 6 litres d'eau propre, soit environ 24 à 26% d'eau jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

APPLICATION

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis avec la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas du double encollage, respecter les indications précédentes procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert.

JOINTOIEMENT

- Délai de séchage avant jointoiment
- 24 h environ
- Utiliser notre produits
- 543 LANKO JOINTS disponible en 2.5 Kg, 5 Kg et 10 Kg.

* Voir la Fiche Technique du produit. - (1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur.